



KIT D'ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE

- Contient : 5 kg de résine d'étanchéité
5 ml de bande d'armature
1 kg de primaire
- Spécial locaux très humides : (salles de bains, douches, plans de travail...)
- Mise en œuvre facile



6 m²
5 kg



5 mL



5 à 10 m²
1 kg


6 m²
kit

SOL* & MUR INTÉRIEUR & PLAN DE TRAVAIL

DESTINATIONS



TEMPÉRATURE D'APPLICATION



OUTILS



ÉTANCHÉITÉ



5 kg

PRIMAIRE



1 l

BANDE D'ARMATURE



5 m. linéaires

Ce kit comprend :

- 5 kg de BUILDFIX ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE
- 1 kg de BUILDFIX PRIMAIRE D'ACCROCHAGE
- 5 ml de bande d'Armature

Ce Kit permet de traiter 6 m² soit une consommation de 0,8 kg/m² d'étanchéité. Les éléments du kit peuvent être vendus séparément.

DOMAINE D'EMPLOI

BUILDFIX ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE en sols et murs intérieurs de locaux d'habitation tels que salles de bains, cuisines... sur les supports suivants :

	Sol*	Mur
Chapes ciment, dalles béton	Oui	x
Enduits de ciment, parois béton	x	Oui
Enduits de plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonné	x	Oui
Béton cellulaire	x	Oui
Panneaux prêts à carreler	Oui	Oui
Panneaux bois hydrofugé (CTB-H, CTB-X)	Oui	x
Anciens carrelages	Oui	Oui

*Utilisable sur des sols sans siphon.

ÉTAT DU SUPPORT

- Les dalles et les parois béton doivent être âgées de plus de 2 mois.
- Les chapes ciment de plus d'1 mois.
- Les enduits de ciment de plus de 3 semaines.
- Les cloisons sèches doivent être mises en œuvre conformément aux règles de l'art.
- Les anciens carrelages en place doivent être adhérents au support initial.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Éliminer toute partie mal adhérente ou peu cohésive ainsi que toute substance pouvant nuire à l'adhérence et dépolir soigneusement. Nettoyer et dégraisser les anciens carrelages et laisser sécher.

Le support doit être propre, plan, sec, sain et solide :

- sur support absorbant, appliquer le primaire BUILDFIX PRIMAIRE D'ACCROCHAGE.
- sur support peu ou non absorbant (ancien carrelage / panneau bois), appliquer le primaire BUILDFIX PRIMAIRE RÉNOVATION (non fourni dans le kit).

APPLICATION

Après séchage du primaire, BUILDFIX ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE s'applique au rouleau, en deux couches croisées d'environ 400 g/m² chacune. Délai d'attente entre les deux couches : 4 heures minimum.

MISE EN PLACE DE L'ARMATURE

La bande d'armature doit être incorporée dans la 1^{ère} couche de BUILDFIX ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE sur tous les angles (sol/mur, mur/mur...).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

BUILDFIX ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE doit être malaxé avant toute utilisation.

- La température d'application est comprise entre + 10 °C et + 30 °C.
- Le délai d'attente entre les deux passes est de 4 heures à + 20 °C, il sera rallongé par temps froid.

POSE ET JOINTOIEMENT DES CARREAUX

CHOIX DU PRODUIT DE COLLAGE

Après séchage de la seconde couche de BUILDFIX ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE (minimum 24 heures à + 20 °C), les carreaux pourront être collés avec les mortiers colles ou adhésifs suivants :

	Mur	Sol
Mortiers colles Classés C2 ou C2S1	- BUILDFIX FLEX MULTI-SUPPORTS - BUILDFIX FLEX HAUTE PERFORMANCE - BUILDFIX FLEX ULTRA CONFORT - BUILDFIX FLEX TRAVAUX NEUFS	- BUILDFIX FLEX MULTI-SUPPORTS - BUILDFIX FLEX HAUTE PERFORMANCE - BUILDFIX FLEX ULTRA CONFORT
Colles en pâte Classées D2 (avant collage de carreaux poreux uniquement)	- BUILDFIX SPÉCIALE SALLE DE BAINS - BUILDFIX SPÉCIALE SOL ET MUR	

CHOIX DU MORTIER À JOINTS

La largeur des joints doit être adaptée à la dimension des carreaux.

Selon les cas, utiliser :

- BUILDFIX JOINT FIN (joints de 1 à 4 mm de largeur)
- BUILDFIX JOINT LARGE (joints de 4 à 15 mm de largeur)
- BUILDFIX JOINT HAUTES PERFORMANCES (joints de 2 à 20 mm de largeur) : hydrofugé.

Afin d'améliorer les caractéristiques du joint (résistance, imperméabilité...), BUILDFIX JOINT FIN ou BUILDFIX JOINT LARGE peuvent être gâchés avec BUILDFIX PLASTIJOINT.

Les joints de fractionnement, les joints rentrants et saillants (angles), les joints périphériques ainsi que les joints de raccordement aux appareils sanitaires seront traités avec un mastic élastomère adapté.

L'application de BUILDFIX ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE est limitée aux locaux à usage privatif.

STOCKAGE

BUILDFIX KIT D'ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE peut être stocké 24 mois en emballage d'origine dans un local tempéré. **CRAINTE LE GEL.**

Contient biocide : 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one et un mélange de : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7] et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.

AUTRES INFORMATIONS

Pour de plus amples informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité.



"Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).