



25 kg

Gris

3 à 7 m²
25 kg

MORTIER COLLE FLEX RAPIDE

- Sur tous supports : neufs et rénovation
- Pour carrelages de types : grès émaillé, grès étiré, grès cérame
- Carreaux jusqu'à 60 x 60 cm
- Prise rapide

FABRIQUÉ
EN FRANCE

SOL ET MUR INTÉRIEUR SOL EXTÉRIEUR



Supports admis	Sol intérieur	Sol extérieur	Mur intérieur
Chapes et dalles flottantes	x	x	
Dallages sur terre plein	x	x	
Ragréages P3	x		
Planchers béton	x	x	
Carrelages existants (parfaitement adhérents, soigneusement dégraissés et nettoyés)	x		x
Chapes anhydrite (après application de BUILDFIX PRIMAIRE D'ACCROCHAGE)	x		
Dalles vinyle rigides (après application de BUILDFIX PRIMAIRE RÉNOVATION)	x		
Planchers chauffants à eau chaude	x ⁽¹⁾		
Parois béton			x
Enduits de ciment			x
Plaques de plâtre cartonées			x
Béton cellulaire (humidification préalable du support)			x
Plâtre, carreaux de plâtre, carreaux de brique (après application de BUILDFIX PRIMAIRE D'ACCROCHAGE)			x
Panneaux de polystyrène revêtu (panneau prêt à carreler...)			x
BUILDFIX KIT D'ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE	x		x

⁽¹⁾ Non visé par les textes de référence.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être propres, plans, sains et solides. Les dallages béton doivent être réalisés depuis plus d'un mois, les chapes ciment depuis plus de 15 jours. Par temps chaud et/ou fort vent, les supports à base de ciment seront humidifiés quelques heures avant la pose (il ne doit pas persister d'eau en surface du support lors de la pose). Les défauts de planéité localisés n'excédant pas 10 mm d'épaisseur pourront être ragrésés avec le mortier colle 24 heures avant la pose. Les anciens revêtements (carrelage, dalle vinyle rigide) doivent être bien adhérents. Ils seront soigneusement nettoyés et dégraissés. Après séchage des dalles vinyle semi rigides, appliquer une couche continue de BUILDFIX PRIMAIRE RÉNOVATION à raison de 100 à 200 g/m² puis laisser sécher. Les chapes anhydrite doivent être parfaitement sèches et poncées. Après dépoussiérage, appliquer BUILDFIX PRIMAIRE D'ACCROCHAGE. La pose sur planchers chauffants se fait sur supports froids après une première mise en chauffe. Puis attendre 2 jours après les travaux avant la mise en service du système.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Dans un récipient contenant environ 4,5 à 5 litres d'eau propre, verser un sac de 25 kg de BUILDFIX FLEX RAPIDE en malaxant jusqu'à obtention d'un mélange homogène (utiliser de préférence un malaxeur électrique). Laisser reposer quelques minutes puis malaxer à nouveau. La pâte obtenue est utilisable pendant environ 20 minutes.

APPLICATION DU MORTIER COLLE

Utiliser une spatule crantée adaptée à la dimension et au relief des carreaux. Appliquer le mortier colle avec le côté lisse de la spatule pour bien couvrir le support puis régler l'épaisseur avec le côté cranté. N'étaler la colle que sur une surface pouvant être recouverte par le carrelage dans un délai maximum de 10 minutes (temps ouvert).

POSE DES CARREAUX

Poser les carreaux et les battre énergiquement, au moyen d'un maillet si nécessaire. Vérifier régulièrement la qualité du transfert du mortier colle sur l'envers des carreaux. L'ajustement des carreaux est possible dans un délai maximum de 20 minutes. Les traces de colle fraîche seront éliminées avec une éponge humide. Attendre 4 à 6 heures après la pose du carrelage avant de réaliser le jointoiment.

CONSOMMATION

Elle dépend du format et du relief du carreau. Environ 3,5 à 8 kg/m² selon le format à poser et la spatule utilisée (spatule à dents carrées 6 mm, spatule à dents carrées 9 mm ou demi-ronde). Bien s'assurer que la spatule choisie permet d'obtenir un transfert de colle sur la totalité de l'envers des carreaux.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La température d'application doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. Protéger le chantier des intempéries et du soleil jusqu'au séchage complet du joint. Les délais indiqués correspondent à une température de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud. BUILDFIX FLEX RAPIDE encore frais se nettoie à l'eau.

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine à l'abri de l'humidité à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage. Après quelques mois de stockage, les temps de prise et de séchage peuvent être allongés. Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE) N. 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47. STOCKER À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ.

AUTRES INFORMATIONS

Pour de plus amples informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Contient du ciment